

防草・植栽シート

# 彩植兼美

光をシャットアウトし、雑草繁茂を抑止。  
目的の植物をしっかり育てます。



- 適度な柔軟性 表面がポリプロピレン織布のため丈夫で、地面に馴染み易く施工が楽(紫外線劣化防止加工)
- 2層構造(PP+PET) ポリエステル不織布層が地面との間に空気層を作り、飛来種子の発芽活着を抑止
- 高い透水性・通気性 植物の生育に必要な水と空気を通し生育を助長
- 除草管理コスト削減 優れたマルチング効果は、目的の植物を大きく成長させる一方で、抜き取り除草費を大幅削減
- リサイクル素材 一部リサイクル品を使用し、環境に優しい

# 防草・植栽シート

## －彩植兼美－

物性

材質	ポリプロピレン織布+ポリエステル不織布(二層構造)	
項目	物性値	試験方法
質量(g/m <sup>2</sup> )	160以上	JIS L 1908
厚さ(mm) 押圧荷重2kPa(20gf/cm <sup>2</sup> )	1.1以上	JIS L 1908
引張強さ (N/5cm) {kgf/5cm}	タテ	800{81.5}以上
	ヨコ	500{51.0}以上
遮光率(%)	99.5以上	JIS L 1055 A法
透水係数(cm/sec)	2.8×10 <sup>-2</sup> 以上	JIS A 1218 準用

規格

品番	色	幅	長さ	面積	出荷単位
S90BL	ブラック	0.9m	25m	22.5m <sup>2</sup>	1本
S120BL	ブラック	1.2m	25m	30.0m <sup>2</sup>	1本
S150BL	ブラック	1.5m	25m	37.5m <sup>2</sup>	1本
S180BL	ブラック	1.8m	25m	45.0m <sup>2</sup>	1本

## －彩植兼美 Ver.2－

物性

材質	ポリプロピレン織布+ポリエステル不織布(三層構造)	
項目	物性値	試験方法
質量(g/m <sup>2</sup> )	270以上	JIS L 1908
厚さ(mm) 押圧荷重2kPa(20gf/cm <sup>2</sup> )	1.2以上	JIS L 1908
引張強さ (N/5cm) {kgf/5cm}	タテ	600{61.2}以上
	ヨコ	400{40.8}以上
遮光率(%)	99.5以上	JIS L 1055 A法
透水係数(cm/sec)	2.8×10 <sup>-2</sup> 以上	JIS A 1218 準用

規格

品番	色	幅	長さ	面積	出荷単位
S100GR	グリーン	1.0m	25m	25.0m <sup>2</sup>	1本
S200GR	グリーン	2.0m	25m	50.0m <sup>2</sup>	1本

お問合せ先

株式会社 **白崎コーポレーション**

■グリーンナップ事業部 / 〒916-0076 福井県鯖江市石生谷町11-23

TEL:0778-62-2800 【注文受付窓口】 FAX:0778-62-3336

■営業所 / 埼玉・大阪・福岡・仙台・秋田・山形・新潟・群馬・山梨・和歌山・広島・熊本

URL <http://www.shirasaki.co.jp/>